

Pelle / Leather / Cuir

PRESCOTT

AmurA

YOU CAN REST


PRESCOTT



002



006



007



001



012



015



014



016



072



068



000



003



091



079



076



102



069



065



064



025


PRESCOTT




027



029



036



032



031



042



041



056



057



052



058



061



104



060



062



063

PRESCOTT COLLECTION

Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 1,2 - 1,4 mm.

Superficie media 4,8 - 5,0 m². Concia al cromo.

Tintura passante; rifinitura con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.

Natural half-grain cowhide, finished thickness of 1,2 - 1,4 mm.

Chrome tanning. The average size of each hide is around 4,8 - 5,0 sqm.

Through dyed; finishing with resins and pigments.

Article with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Südamerikanisches Rindsleder mit natürlicher Oberfläche.

Stärke 0,8 - 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 - 5,0 qm.

Hochwertiges Leder mit wachsartigem, weichem Griff und seidenmatter Optik.

Vachette rectifié ou corrigé et grains naturels d'origine Extra-européenne.

Epaisseur: 0,8 - 1,0 mm. Superficie moyenne: 4,8 - 5,0 m

Pigmentation aqueuse avec application d' une résine donnant un touché très souple et ciré. Aspect: semi-opaque.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measure Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo sfregamento tipo Veslic Colour fastness to and fro rubbing Abriebfestigkeit nach Veslic Résistance aux frottements (Veslic)	UNI EN ISO 11640	ISO 105 A03	
Sudore Alcalino Sweat Alkaline Solution Alkalischer Schweiß Sueur Alcaline ISO 11641 pH 8	Secco - Dry - Trocken - A sec 500 c Umido - Wet - Nass - Humide 250 c Sudore - Sweat - Schweiß - Sueur 80 c		> = 4 > = 3/4 > = 3/4
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Colour fastness to artificial light Xenon arc UV-Beständigkeit, Xenon ARC-Labortest Résistance à la lumière, lampe Xénon	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 5
Adesione della rifinitura Finish Adhesion Haftung der Oberflächenbehandlung Adhésion du film	ISO 11644	N/Cm	> = 2,5
Resistenza alla flessione Flexing endurance Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 5402	Cicli Cycles Zyklen Cycles	> 50.000
Determinazione del pH Determination of pH Bestimmung vom pH-Wert Evaluation du pH	ISO 4045	pH	> = 3,5
Indice di differenza (Solo per pH < 4) Difference figure (only for pH < 4) Differenzindex (nur für pH < 4) Indice de différence (seulement pour pH < 4)			< = 0,7
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strenght - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	ISO 3377-1	N	> = 20

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l' aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto

The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself

Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l'aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit

Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Keinen Wärmequellen aussetzen.

Eviter la lumière directe du soleil. Eviter l'exposition à toute source de chaleur.